

2K Clear VOC Speed Plus

2K Blanke lak

Beschrijving

- 2K blanke lak
- Snel uithardende blanke lak
- Droogtijd: 25 – 30 minuten bij 40 °C objecttemperatuur — 15 minuten bij 60 °C objecttemperatuur
- VOS-conform

Toepassingsgebied

- Deze VOS-conforme blanke lak is geschikt voor het lakken van afzonderlijke onderdelen en voor hele voertuigpartijen, zoals bijvoorbeeld de voorzijde van een auto.

Voordelen

- Snelle uitharding
- Uitstekende glanseigenschappen
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Zeer mooi verloop

Productgegevens

Materiaalgegevens

Kleur blanke lak:	Transparant
V.O.S.:	2004/42/II B(d)(420) < 420 g/l
Houdbaarheid:	12 maanden in ongeopende verpakking bij 20 °C
Dichtheid blanke lak bij 20 °C:	1,00 – 1,01 g/cm ³
Dichtheid verharder bij 20 °C:	1,00 – 1,01 g/cm ³
Droge laagdikte:	50 – 60 µm
Theoretisch rendement (standaard):	10 – 12 m ² /l

Verwerking

Voor toepassing op oplosmiddel- of waterbasis-basislakken. Het wordt sterk aanbevolen om binnen het systeem te werken. Bij gebruik van verdunnings- en verharderproducten van een ander merk kunnen droog- en hechtingsproblemen niet worden uitgesloten.

De basislak moet uiterlijk 2 uur na het aanbrengen worden overgespoten met de blanke lak.

MENGVERHOUDING

	op volume	op gewicht
2K Clear VOC Speed Plus	2	100 g
2K Verharder VOC Speed Plus	1	50 g

SPUITVISCOSITEIT

DIN-beker 4 mm bij 20 °C	16 – 18 seconden
Ford-beker 4 mm bij 20 °C	17 – 19 seconden
ISO-beker 4 mm bij 20 °C	34 – 39 seconden

2K Clear VOC Speed Plus

2K Blanke lak

TOEPASSING

	<p>Bovenbeker-spuitpistool</p>	<p>Nozzlemaat / spuitdruk Nozzlemaat: 1,3 mm Luchtdruk: volg de specificaties van de fabrikant van het spuitpistool</p>						
	<p>Aanbrengen</p>	<p>1,5 spuitgangen ½ gesloten laag met dunne laagdikte 1 natte laag met volle laagdikte</p>						
	<p>Potlife bij 20 °C</p>	<p>50 min</p>						
	<p>Aflufttijd (uitdamptijd)</p>	<p>5 – 7 minuten tussen de lagen 10 minuten vóór geforceerd drogen</p>						
	<p>Droge laagdikte</p>	<p>50 – 60 µm laagdikte</p>						
	<p>Verwerkingscondities</p>	<p>Temperatuur: 18 – 22 °C Relatieve luchtvochtigheid: 40 – 60 %</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>Objecttemperatuur</td> <td>40 °C</td> <td>60 °C</td> </tr> <tr> <td>Polijsbaar na</td> <td>25 – 30 min</td> <td>15 min</td> </tr> </table>	Objecttemperatuur	40 °C	60 °C	Polijsbaar na	25 – 30 min	15 min	
Objecttemperatuur	40 °C	60 °C						
Polijsbaar na	25 – 30 min	15 min						
	<p>IR-droging</p>	<p>8 – 15 minuten. Volg de aanbevelingen van de fabrikant. Houd de afluftijden vóór het drogen aan.</p>						

2K Clear VOC Speed Plus

2K Blanke lak



Opslag- en leveringsvoorwaarden

Beschermen tegen vorst, hitte, zonlicht en vocht. Verpakking goed gesloten op een droge, koele plaats bewaren.

Aanbevolen opslag- en transporttemperatuur: +10 tot +30 °C. Vermijd extreme temperatuurschommelingen.

Let op: de opslag- en transporttemperatuur mag niet onder +5 °C komen. Laat het product op natuurlijke wijze acclimatiseren tot kamertemperatuur.



Opmerking

Laat het product op natuurlijke wijze de aanbevolen verwerkingstemperatuur bereiken (vermijd snel opwarmen of afkoelen). Het wordt afgeraden om het product onder de 18 °C aan te brengen. Lage verwerkingstemperaturen veranderen de eigenschappen van de coating en kunnen het visuele resultaat negatief beïnvloeden. Vóór het aanbrengen moeten de producttemperatuur, de spuitcabinetemperatuur en de objecttemperatuur op ongeveer 20 °C zijn ingesteld.



Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg voor instructies over het werken met de producten en voor de afvalverwerking het geldende veiligheidsinformatieblad en de bijbehorende richtlijnen van de Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie (Duitse vakvereniging voor de chemische industrie).

Bovenstaande gegevens, in het bijzonder de adviezen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring onder normale omstandigheden. Wegens de uiteenlopende materialen, ondergronden en afwijkende werkomstandigheden kan op basis van deze aanwijzingen of een mondeling advies geen garantie op een werkresultaat of aansprakelijkheid — uit welke rechtsverhouding dan ook — worden afgeleid, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze zijde. De gebruiker dient hierbij aan te tonen dat hij alle kennis die voor een vakkundige en succesvolle beoordeling vereist is, tijdig en volledig schriftelijk aan ons heeft overgedragen. Rechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Voor het overige gelden onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden. Het meest recente Technisch Merkblad is van toepassing en dient bij ons te worden opgevraagd.

© VOSSCHEMIE